

产品技术资料表

产品编号: **WEA0329**
 产品描述: 水性灰色双组份环氧底漆

物理性能:	A 组分 WEA0329	B 组分 CEC1620	混合物
粘度(@25°C):	100-120KU	16-20s Zahn2	80-100KU
密度 (理论值):	1.36Kg/L	0.95Kg/L	1.30Kg/L
重量固含量(理论值):	60.8%	26.8%	56.62%
体积固含量 (理论值):	38.72%	21.94%	35.17 %
混合比例:	---	---	100:15 (重量比)
应用参数:			
底材/预处理:	---	---	预处理钢板
稀释比例:	---	---	视需要 0-10%
稀释剂:	---	---	水
施工:	---	---	喷涂
清洗溶剂:	---	---	水或醚类
固化方法:	---	---	烘干: 30'@80°C
漆膜数据:			
干膜厚度:	---	---	50-60 微米
理论体积涂布率 @25微米干膜厚:	---	---	14.08平方米/升

版本: 1

签发日期: 2021年12月20日

威士伯涂料(上海)有限公司

86-21-60865888

该物质安全资料单的全部数据代表典型值。基于应用方法的变化是决定产品性能的一项主要因素，所以这里的数据只能作为常规的指导。对于所提供资料的使用，威士伯公司不承担任何责任。除非威士伯公司以另外书面的形式认可，否则公司不对资料上所有的担保和声明负责；威士伯公司不对任何特殊的意外和由此形成的伤害和损失负责。威士伯公司只提供对有瑕疵的产品进行替换的补偿，或者也可以选择要求退款。